


# DU SABLE AU VERRE


## LES ÉTAPES DE FABRICATION



**1** Les ingrédients sont pesés et conduits à un mélangeur par tapis roulant.

**2** Dans le mélangeur, ils sont bien malaxés pendant 3 à 4 minutes.

**3** Versé dans un four, le mélange devenu liquide y reste entre 24 à 48 heures à 1 400 °C.



**4** Le verre qui en sort est liquide et brûlant (1 200 °C) et peut être mis en forme.

**LES INGRÉDIENTS DU VERRE**

**70 %**  
SABLE

**15 %**  
CARBONATE DE SODIUM

**10 %**  
CARBONATE DE CALCIUM

**5 %**  
ADDITIFS

Ces ingrédients peuvent être remplacés par du VERRE RECYCLÉ (CALCIN).